

# WABIESILAN

# Egalisierungsfarbe SC

## Produktbeschreibung

WABIESILAN Egalisierungsfarbe SC ist eine Fassadenfüllfarbe mit hoher Wasserabweisung gegenüber Schlagregen, hoch wasserdampfdurchlässig mit guter Deckkraft und hohem Füllvermögen.

## Anwendung

WABIESILAN Egalisierungsfarbe SC ist anwendbar auf allen mineralischen und dispersionsgebundenen Untergründen. Die Egalisierungsfarbe lässt sich leicht und ansatzfrei verarbeiten, ist alkaliresistent und extrem wetterbeständig.

## Eigenschaften

- leicht zu verarbeiten
- tönbar im Wagner ColorSystem
- wetterbeständig
- filmkonserviert gegen Algen- und Pilzbefall
- wasserverdünnbar
- CO<sub>2</sub> durchlässig

## Untergründe

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fett-, wachs-, silikon- und staubfrei sein. (Siehe VOB, Teil C, DIN 18 363, insbesondere 3.1.1.) Verschmutzungen sind zu entfernen und die Flächen zu säubern. Vorhandene Sinterhaut ist zu entfernen.

## Verarbeitung

WABIESILAN Egalisierungsfarbe SC wird unverdünnt verarbeitet. Es erfolgt ein einmaliger Anstrich durch rollen oder streichen mit der im Farbton des Putzes eingefärbten Farbe. Bei groben Putzstrukturen ist ein zweimaliger Anstrich aufgrund der rauen Oberfläche erforderlich. Bei einem zweimaligen Anstrich ist dem Grundanstrich 5 % Wasser zuzugeben. Der Schlussanstrich erfolgt unverdünnt. Vor dem Streichen muss der Putz an der Oberfläche trocken sein. Verdünnung mit Wasser über 5 % können zu Farbtonveränderungen und Herabsetzung der Haftfestigkeit führen.

## Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5°C verarbeiten (Luft- und Objekttemperatur)

## Verbrauch

Der Verbrauch richtet sich nach der vorhandenen Putzstruktur.

Bei mittlerer Körnung ca. 225 ml/m<sup>2</sup> / Rauhputz ca. 300 ml/m<sup>2</sup>

Für exakte Kalkulationen die Verbrauchsmengen durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

## Trocknung und Überarbeitung

Bei +20°C und 65 % relativer Luftfeuchte nach 4-5 Stunden überstreichbar, durchgetrocknet nach ca. 3 Tagen. Bei kühler Temperatur und / oder hoher Luftfeuchte verzögerte Trocknung.

## Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

## Lieferform

*Verpackung:* 15 l – ovaler Kunststoffeimer  
Palette à 24 Eimer = 360 l

*Farbton:* Standardfarbton weiß (Base 1) oder Base 2 – Werkseitig tönbar. Für die Maschinelle Einfärbung mit dem Wagner COLOR-SYSTEM geeignet.

## Lagerung

Kühl, aber frostfrei, Anbruchgebände sofort verschließen und kurzfristig verarbeiten. In ungeöffneten Originalgebände 12 Monate lagerfähig.

## Technische Eigenschaften

*Glanzgrad:* matt

*Bindemittelbasis:* Copolymerisatdispersion

*Struktur:* glatt, griffig (mineralfarbenartig)

*Dichte:* 1,6

*sd-Wert (DIN 52615):* 0,18

## Adolf Wagner GmbH


Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme  
Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33  
info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!



# WABIESILAN

# Egalisierungsfarbe SC

## Entsorgung

Gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

**Produkt-Code:** M-DF02

## VOC-Richtlinien:

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/c): 40 g/l (2010)  
Dieses Produkt enthält max. 25 g/l VOC.

## Deklaration der Inhaltsstoffe:

Acrylharz-Dispersion, Titandioxid,  
Calciumcarbonat, Silikate, Filmbildungsmittel,  
Additive, Wasser.

Enthält Polypropylenglykolanlyphenylether,  
Benzylisothiazolinon. Kann allergische  
Reaktionen hervorrufen.

## Hinweise und Empfehlungen

Infolge CO<sub>2</sub>-Durchlässigkeit ist ein Einsatz als Betonschutz-  
anstrich nicht empfehlenswert.

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Farben sind die  
üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Wir empfehlen Spritznebel nicht einatmen und das Produkt  
für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Zum Schutz der  
Umwelt nicht in Kanalisation, Gewässer und Erdreich  
gelangen lassen. Umgebung der Anstrichflächen sorgfältig  
abdecken.

Spritzer auf Lack, Glas, Keramik, Metall und Naturstein  
sofort abwaschen.

## Sicherheitsdatenblatt beachten!

## Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme

Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33

info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

*stark in Putz!*

unsere Marken  
**WABIETHERM**  
**WABIEDECOR**  
**WABIESILAN**  
**WABIEMENT**  
**WABIEMUR**  
**WABIERILL**  
**WABIEPOR**  
**WABIEROL**  
**WABIESIL**