

WABIETHERM

Panzergewebe

Produktbeschreibung:

Verstärktes alkalibeständiges Glasfasergewebe. Extrem schwere, schiebefeste, verrottungsbeständige Glasseide. Für stark stoß- und schlaggefährdete Flächen.

Verwendungsbereich:

Für die Verarbeitung im Außenbereich, als Zusatzarmierung in stoßgefährdeten Bereichen unter der Flächenarmierung.

Eigenschaften:

- Weichmacherfrei
- Alkalibeständig
- sehr hohe Zugfestigkeit
- Verschiebefest

Technische Daten:

<i>Flächengewicht:</i>	ca. 330 g/m ²
<i>Reißfestigkeit nach ETAG 004 (pro 5 cm) Anlieferungszustand (Pkt. 5.6.7.1.1.):</i>	Kette: 3900N Schuss: 4500N
<i>Maschenweite:</i>	ca. 6,8 x 9,5 mm (lichtes Maß)
<i>Breite:</i>	100 cm

Lieferform:

Farbton: naturweiß

Verpackung: Rolle à 25 m²

Verarbeitung:

WABIETHERM Panzergewebe wird als zusätzliche Armierung unter der normalen Flächenarmierung angebracht.

Das WABIETHERM Panzergewebe in die frisch aufgetragene Armierungsmasse blasen- und faltenfrei eindrücken und die Armierungsmasse plan spachteln. Das Gewebe muss völlig von der Armierungsmasse bedeckt sein.

WABIETHERM Panzergewebe nicht überlappend verarbeiten. Anschließend wird die Flächenarmierung nass mit dem WABIETHERM Armierungsgewebe darüber aufgebracht. Für einen korrekten Sockelabschluss ist das WABIETHERM Panzergewebe bündig an der Oberkante der WABIETHERM Sockelabschlusschiene anzulegen.

Verbrauch:

1 m² / m²

Lagerung:

Die verpackten Geweberollen sind in trockenen Räumen zu lagern. Lagerungstemperatur von -10° C bis +50° C.

Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme
Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33
info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!

